

RX-202

Rualaix®

MURALAIX

Intonaco fibrato indicato per il rinnovamento e la riparazione di crepe di origine non strutturale e cavità su pareti e facciate. Presa rapida.



COPERTURA

CON QUALSIASI TIPO DI VERNICE NON ELASTICA
DOPO ASCIUGATURA COMPLETA

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA
EN 16566

G3S2V3W2A0C0R0

SUPPORTI

Gesso, intonaco, cemento, calcestruzzo, muri in mattoni, pietra, vernici plastiche non elastiche, piastrelle, pasta di vetro, fondi con scarso assorbimento.

I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di polvere.

CARATTERISTICHE

- Presa rapida
- Rinforzato con fibra
- Applicabile a strato fine e spesso
- Facilità di applicazione
- Massima aderenza
- Finitura molto resistente
- Facile da carteggiare
- Asciugatura inversa rapida
- Colore extra-bianco
- Film secco protetto da alghe e funghi
- Conservazione: 6 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità

IDEALE PER

- Rinnovare e riparare crepe e imperfezioni su pareti e facciate



15Kg Pallet da 66 sacchi
da 15 kg.

15Kg Pallet da 33 secchi
da 15 kg.

5Kg Pallet da 35 scatole
da 4 x 5 kg.

Acqua di impasto
0,35 - 0,40 litri d'acqua per kg di intonaco

Resa
1.15 - 1.20 Kg/m²/mm

pH 10.0 - 11.0

Spessore massimo di applicazione
10 mm per intonacare
Illimitato per riparare

MPa Aderenza
> 17 Kg/cm² su cemento

Classificazione di reazione al fuoco
A2 - s1 - d0

Vita utile
30' - 40'

Asciugatura a 1 mm di spessore
Calcestruzzo: 1 h 30' - 2 h

Granulometria massima
300 micron